

POEDERCOAT BESTEK - RVS en aluminium producten

Een optimaal 2-laags systeem, specifiek voor buitentoepassing

Voorbehandeling

- Sproei ontvetten
- Dompel ontvetten
- Spoelen
- Beitsen (2x)
- Spoelen (2x)
- Activeren
- Zinkfosfateren
- Spoelen (2x)
- Demispoelen

1e laag

- KTL coating 20 - 35 micrometer. KTL is een kathodische dompelbehandeling middels een electroforetisch proces
- Drogen en uitharden

Afwerklaag

- Polyester poedercoating in gewenste RAL-kleur / laagdikte; minimaal 80 micrometer
- Moffelen; minimaal 8 minuten 200°C (objecttemperatuur)

Onderhoud

Voor langdurig behoud is deugdelijk en regelmatig (min. 2x per jaar) reinigen noodzakelijk.

Minimale laagdikte totale systeem 100 micrometer

Gemeten volgens ISO 2008

